

SikaTack Panel juostelė

Ventiliuojamų fasadų panelių tvirtinimo sistema

Naudojimas

Dvipusė lipni juosta, naudojama pirminiam fasadų panelių pritvirtinimui (kol nesukietėjo klijai ir tam, kad užtikrinti minimalų 3 mm SikaTack® Panel klijų storį).

Gaminio duomenys

Spalva

Antracitas

Pakuotė

33 m ritinėlyje, 25 ritinėliai dėžėje.

Sandėliavimas / terminas

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose pakuotėse sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo temperatūra +10 °C... +25 °C.

Techniniai duomenys

Cheminis pagrindas

Polietileno putos

Tankis

0,064 kg/l

(DIN 51 757)

Matmenys (storis)

3,3 mm (± 0,2 mm).

Plotis

12 mm.

Darbinė temperatūra

-40 °C... +70 °C

Mechaninės / fizinės savybės

Kirpimo stiprumo riba

> 150 valandų (1 kg / 25 x 25 mm)

(FTM 2)

Tempimo stiprumo riba

MD 25 N / 15 mm, CD 20 N / 15 mm

(DIN 53 455)

Atsparumas nusilupimui

> 23 N / 25 mm (180 °C – 30 min.) ant nerūdijančio plieno

(FTM 1)

Atsparumas spaudimui

Nuokrypis	Atsparumas spaudimui (ISO 844)
10 %	22 kPa
25 %	47 kPa
50 %	120 kPa

Pailgėjimas prie trūkimo

MD 250 %, CD 150 %

(DIN 53 455)

Svarbu

Ilgalaikį tvirtinimo stiprumą užtikrina SikaTack® Panel klijai. Skaičiuodami reikalingą ilgalaikį stiprumą į skaičiavimus neįtraukite juostos mechaninių savybių. Juostą reikia pritvirtinti visu pagrindo ilgiu.




Pritaikymo sąlygos / apribojimai

Aplinkos temperatūra

+5 °C min. / +35 °C maks.



Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.

	<p>UAB „Profesionalios technologijos“ A. Juozapavičiaus pr. 19A – 48, Kaunas 45252 Tel. 8 (37) 331513 Faks. 8 (37) 331554 info@protec.lt www.protec.lt</p>	 
---	--	---