

Sikaflex® Construction (D)

Vienakomponentis elastingas sandarinimo glaistas poliuretaniniu pagrindu

Gaminio aprašymas

Sikaflex® - Construction (D) yra elastingas sujungiamasis sandarinimo glaistas su poliuretaniniu pagrindu.
Sikaflex® - Construction (D) yra vienakomponentis, paruoštas naudojimui gaminyse, reaguojantis su drėgme.

Taikymas

Sujungimuose statybinėse konstrukcijose

- pvz., balkono turėklai
- ant betono
- ant vėdinamojo betono
- aplink langus ir duris
- fasaduose ir metaliniuose plakiravimuose ir betono elementuose

Medinių ir metalinių konstrukcijų sujungimų sandarinimas

Nenaudokite Sikaflex® - Construction (D) kaip apsauginį sluoksnį stiklui ir grindų sujungimams. Prieš naudojant ant gamtinio akmens, pasikonsultuokite su savo pardavimų vadybininku.

Savybės

Paslankumas 25%

Puikus sukibimas su daugeliu pagrindų

Džiūsta be pūslių

Nelipnus paviršius

Atsparumas įplyšimams

Spalva

Pilka betono spalva, balta.

Spalvos nuokrypiai gali pasitaikyti dėl chemikalų, aukštos temperatūros, UV radiacijos.

Laikymo terminas

Originaliose pakuotėse vėsioje ir sausoje vietoje tarp +10°C ir +25°C temperatūroje: 12 mėnesių.

Techniniai duomenys

Charakteristikos		Pastabos
Cheminis pagrindas:	vienakomponentis poliuretanai	
Gryna masė	apytiksliai 1,33 g/ml	DIN 53 479-B
Klasifikacija:	konstrukcijos sandarinimo glaistas F, 25HM/20LM klasė	ISO 11 600
Atsparumas spaudimui:	puikus	DIN EN 27 390-U 20
Kietėjimo greitis:	> 1mm/24val.	normalioje aplinkoje DIN 50 014-23/50-2
Plutos susidarymo laikas:	apytiksliai 60 minučių	normalioje aplinkoje DIN 50 014-23/50-2
Naudojimo temperatūra:	nuo + 5°C iki + 40°C	Pagrindo temperatūra
Naudojimo temperatūra:	nuo - 40°C iki + 70°C	
Elastingumo susigrąžinimas:	≥ 70%	DIN EN 27 389
Judėjimas	25%	vidutinio sujungimo pločio
Atramos kietumas A:	apytiksliai 25	pagal DIN 53 505
Tempimo įtempimas:	< 0,4 MPa (23°C)	DIN EN 28 339-B

Panaudojimo būdas

Pagrindas

Švarus ir sausas, nuvalytas nuo dulkių ir smulkių paviršiaus dalelių. Dažai ir kiti lengvai pašalinami nešvarumai turi būti pašalinti šlifavimo būdu. Švarūs sujungimai su suslėgtu oru.

Gruntas

Sika Primer 3 tinka poringiems pagrindams, pvz., betonui, vėdinamam betonui ir cemento tinkui.

Išgaravimo laikas: min. 30 minučių, max. 8 valandos.

Sika Cleaner tinka 1 EP ir PU dangoms.

Išgaravimo laikas: 15 minučių.

Sika Primer 21 tinka cemento skiediniams sujungimams tarp PVC (polichlorvinilinių dangų) ir pastatų.

Išgaravimo laikas: min. 30 minučių, max. 8 valandos.

Sika Primer 35 tinka metalams, pvz., aliuminiui, tauriajam plienui, galvanizuotam plienui.

Išgaravimo laikas: min. 30 minučių, max. 8 valandos.

Gruntas yra tik sukibimo gerintojas, jis netinka valyti paviršiams.

Išsamesnę informaciją rasite Sika Grunto Lentelėje.

Užpildymas

Naudoti tik uždaras kameras, atitinkamas glaistui putų matuokles, pvz., aukšto smūginio tūsumo polietileno putų matuoklę.

Įpakavimas

600ml „dešros“ (1 dėžėje = 20 „dešrų“)

Pastabos

Elastiniai glaistai neturi būti tepami riebiai. Optimaliausias glaisto kiekis, padengiantis sujungimus, yra ne didesnis kaip 1cm sluoksnio. Atitinkamumas turi būti patikrintas pagal DIN 52 452-2 nustatytus reikalavimus.

Darbų sauga

Laikyti originaliose pakuotėse, sausoje vietoje, apsaugotus nuo tiesioginių saulės spindulių.

Išsamesnę informaciją rasite Medžiagų Saugos Duomenų Lapuose.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.

	UAB „Profesionalios technologijos“ A.Juozapavičiaus pr. 21 – 62, Kaunas 45256 Tel. 8 (37) 331513 Mob. 8 655 95562 info@protec.lt www.protec.lt	 
---	---	---