

# Sika® Bottningslist

## Siūlės dugno tarpiklis

<b>Aprašymas</b>	Naudojamas kaip deformacinių siūlių dugno tarpiklis, vidinio sandarinimo tarpiklis dvipakopėse siūlėse bei tarp vidinių plokščių "sumuštinio" tipo konstrukcijose ir pan. Tarpiklis tinka visoms dažniausiai pasitaikančioms šalto sandarinimo mastikoms.			
<b>Spalva</b>	Šviesiai pilka			
<b>Atsparumas temperatūrai</b>	- 50 °C - + 95 °C.			
<b>Atsparumas chemikalams</b>	Geras atsparumas šarminei drėgmei, naftai, benzinui ir tirpikliams.			
<b>Atsparumas UV spinduliams</b>	Geras.			
<b>Atsparumas laiko poveikiui</b>	Geras.			
<b>Atsparumas ozonui</b>	Geras.			
<b>Matmenys ir įpakavimas</b>	Diametras, mm	Tarpiklio tipas	Pakuotė, m	Kai siūlė:
	6	Pilnaviduris	100	iki 5 mm
	10	Pilnaviduris	100	6 - 9 mm
	13	Pilnaviduris	100	10 - 12 mm
	15	Pilnaviduris	100	13 - 14 mm
	20	Pilnaviduris	100	16 - 19 mm
	25	Pilnaviduris	100	20 - 24 mm
	30	Pilnaviduris	100	25 - 29 mm
	35	Pilnaviduris	100	30 - 34 mm
	40	Pilnaviduris	100	35 - 39 mm
	50	Pilnaviduris	50	40 - 49 mm
<b>Montavimas</b>	Tarpiklį montuokite buku įrankiu arba voleliu. Stenkitės neįpjauti ar kitaip nepažeisti tarpiklio paviršiaus. Į siūlę įspaustas tarpiklis sudaro maždaug 75 % savo pirmykščio dydžio. Montuodami stenkitės tarpiklio per daug neištempti.			
<b>Žmogaus sveikata ir ekologija</b>	Gaminyje nenaudojami pavojingi žmogaus sveikatai. Kita informacija apie prekę pateikiama atskirai.			

Construction



"Sika Baltic" Lietuvos filialas  
Veiverių g. 150  
Kaunas, LT-46391      www.sika.lt  
Lietuva      Tel. +370 610 72292