

Produkto duomenų lapas

Leidimas 1, 2002

Identifikacinis numeris

Versija

IgasPistolet®

IgasPistolet®

Plastiška siūlių mastika

Medžiagos aprašymas IgasPistolet yra vientisa, plastiška, nesudaranti papildomo sluoksnio mastika siūlėms butilo gumos pagrindu. Mastika labai gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų be gruntavimo ir nedažo. Mastika siūlėms nesudaro papildomo sluoksnio, o lipnumas po kelių valandų dingsta. Galima dažyti dažais, kurių sudėtyje nėra stiprių skiediklių. IgasPistolet turi labai geras atsparumo savybes. Užpildant siūles, būtina atsižvelgti į tai, kad mastika siūlėms nedaug susitraukia.

Taikymas IgasPistolet naudojamas dengtų siūlių sandarinimui, kurių maksimalus plotis 10 mm esant nedidelėms deformacijoms arba be jų. Ji naudojama, sandarinant spragas ir plyšius langų ir durų staktose, kurios vėliau padengiamos apvadais, taip pat įvairiems skardinimo darbams. IgasPistolet puikiai pritaikytas statybinės plėvelės sandarinimui.

Tipas Vientisa, plastiška, nesudaranti viršutinio sluoksnio mastika siūlėms butilgumos pagrindu.

Techniniai duomenys

Spalva pilka

Skiediklis Dažų skiediklis (laknafta)

Konsistencija Lengvai išspaudžiama, minkšta pasta

Talpos svoris ~ 1,70 kg/l

Siūlių dydžiai
Plotis: gylis= 1 L:1 – 1:2
Minimalus plotis = 6mm
Maksimalus plotis = 10mm

Temperatūra darbo metu Nuo +5 °C iki -40 °C

Maksimaliai leidžiama deformacija ± 5% tempimo/spaudimo

Dažymas Po 2 parų

Temperatūros svyravimai Nuo -30°C iki +40°C

Atsparumas geras

Sandėliavimas Ilgiausiai 24 mėnesiai neatidarytoje originalioje pakuotėje. Saugoti sausoje ir vėsioje vietoje, ne aukštesnėje nei +25°C temperatūroje.

Įpakavimas Patronas 310ml x 12 vnt. kartoninėje dėžėje.
Maišeliai 600ml x 20 vnt. kartono dėžėje.

Construction

Sika

Paruošimas	Siūlių kraštai turi būti švarūs, sausi ir be tepalo, riebalų dėmių bei šiukšlių ir dulkių.
Siūlės sujungimas	Būtina naudoti sujungimo juostelę SikaBottningslist, kurios poros yra uždarnos ir nepraleidžia vandens. Sujungimo juostelė turi būti maždaug 20% platesnė nei siūlės plotis. Montavimui naudoti bukus instrumentus, kad nepažeisti juostelės viršutinio sluoksnio.
Siūlės formavimas	IgasPistolet klojamas Sika rankiniu, suspausto oro bei veikiančiu nuo akumulatoriaus pistoletu. Siūlės mastiką reikia gerai prispausti prie pamato, kad nesusidarytų oro pūslės. Išlyginti su Sika mentele, kurią reikia sudrėkinti vandeniu su muilu.
Valymas	Darbo įrankius, mastikos nutekėjimą ir dėmes po darbo galima valyti Colma Rengoring dažų skiedikliu ar pan.
Sveikatos ir aplinkos apsauga	Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Kita informacija pateikiama atskirame produkto saugumo duomenų lape.



"Sika Baltic" Lietuvos filialas
Veiverių g. 150
Kaunas, LT-46391 www.sika.lt
Lietuva Tel. +370 610 72292