

# Sikasil® - E

## Acto silikoninis sandarinimo glaistas

**Gaminio aprašymas** Sikasil® - E yra vienakomponentis paruoštas naudojimui acto silikoninis sandarinimo glaistas skirtas langų stiklinimui, sandarinimui ir atsparumui oro pokyčiams pasiekti.

**Taikymas** Sikasil® - E tinkamas naudoti langų stiklinimui, aliuminio rėmų sandarinimui. Taip pat naudojamas kaip universalus glaistas plyšiams užpildyti stiklinių plytų sienose, keraminėse plytelėse, aliuminio daugiasluoksnėse konstrukcijose, virtuvėse, voniose ir t.t.  
Sikasil® - E gali būti taikomas ir kaip sandarinimo tarpsluoksnis sanitariniuose inžinieriniuose įrenginiuose.

**Savybės** Lengvas naudoti  
Ekonomiškas  
Nereikia maišyti  
Puikus sukibimas su daugeliu pagrindų  
Greitai džiustantis  
Nelankstomas  
Apdorotas atstumia dulkes ir nešvarumus.  
Atsparus lietai, sniegui, stipriems oro pokyčiams ir tiesioginiams ultravioletiniams spinduliams.  
Puikiai veikia esant įvairiai temperatūrai.

## Techniniai duomenys

**Spalva** Juoda, skaidri

**Tankis** Apytiksliai 0,97 kg/l

**Kietėjimo laikas** Apytiksliai 5 mm gylis per 7 dienas maždaug 25°C temperatūroje 50% santyk. drėgnam.

**Atsparumas tempimui** ~ 1,8 MPa

**Pailgėjimas** ~ 470%

**Naudojimo temperatūra** Tarp -60°C ir +200°C.

## Panaudojimo būdas

**Naudojimo instrukcijos**  
Paviršiaus paruošimas  
Visi paviršiai turi būti švarūs, kieti, sausi ir nuvalyti nuo tepalų, riebalų ir kitų teršalų. Pašalinti visas smulkias paviršiaus daleles ir dulkes.  
Nuo metalinių paviršių turi būti nuvalytos rūdys, oksido plėvelės naudojant Sika® Colma Valikli, acetoną ar kt.

Gruntavimas  
Nereikia gruntuoti stiklo, epoksido, poliesterio ir poliuretaninių dangų, anodinio aliuminio, keramikos ir padengto stiklu plieno.

Naudojimas  
Sikasil® - E lengvai naudojamas tiesiai iš patrono. Nušlifuotiems sujungimų kraštams naudokite maskuojančią juostelę. Sujungimams, ilgesniems nei 10mm, naudokite pagalbinis matuoklius teisingam gyliui nustatyti.

Valymas  
Visus įrankius nedelsiant išvalykite su Sika® Colma Valikliu. Sikaflex® Rankų Ploviklis pašalins visas minkštas ir dalinai sukietėjusias medžiagas nuo odos.

Construction



<b>Laikymo terminas</b>	Mažiausiai 12 mėnesių, jei gaminys laikomas originaliame uždareme įpakavime temperatūroje tarp 5°C iki 35°C.
<b>Svarbios nuorodos</b>	Nenaudoti ant betono, mūro ar cementinių pagrindų. Nenaudoti mediniams rėmams suklijuoti. Nenaudoti ant kalkakmenio, marmuro, švino ar cinko ir t.t. Pirmiausia patikrinkite sukibimą su plastmase ir plastiku padengtomis medžiagomis. Nenaudoti po vandeniu. Netepti labai riebiai. Įsitikinkite ar ant kietėjančio paviršiaus glaistas nesutirštėjo. Minimalus sujungimo plotis turi būti ne mažesnis kaip 3mm.
<b>Įpakavimas</b>	300g patronas 15 patronų bloke
<b>Saugumo priemonės</b>	Sika gaminiai dažniausiai nėra kenksmingi, saugumo priemonės yra būtinos tik tais atvejais, kai dirbama su chemikalais. Medžiagos neturi turėti sąlyčio su maisto produktais ar virtuvės indais. Taip pat reikėtų vengti nesukietėjusių medžiagų patekimo ant jautrios odos. Rekomenduojama naudoti apsauginius drabužius. Odą patartina nuplauti muilu ir šiltu vandeniu. Sika gali suteikti išsamesnę informaciją apie Medžiagų Saugumo Duomenis.
<b>Perspėjimas</b>	Informacija ir rekomendacijos, susijusios su Sika® produktų taikymu bei tiesioginiu vartojimu, yra sąžiningai pateiktos remiantis Sika® dabartine patirtimi bei žiniomis apie produktą, kai šis yra tinkamai saugomas, naudojamas bei taikomas normaliomis sąlygomis. Remiantis pateikta informacija, arba bet kuriomis kitomis rašytinėmis rekomendacijomis, ar pateiktais patarimais, praktiškai naudojant produktą, už medžiagų, pagrindų ar darbo vietos sąlygų pakitimus, atsižvelgiant į perkamumo skatinimą bei tinkamumą ypatingiems tikslams, įmonė neprisiima jokios teisinės atsakomybės. Draudžiama pažeisti trečiųjų asmenų nuosavybės teises. Visi leidimai yra pasirašomi atsižvelgiant į dabartinius mūsų prekybos ir pristatymo terminus. Vartotojai privalo vadovautis pačiais naujausiais naudojamu produkto Gaminio Duomenų Lapais. Prireikus, bus išsiųstos kopijos.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamą medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.



„Sika Baltic“ Lietuvos filialas  
Veiverių g. 150  
Kaunas, LT-46391  
Lietuva

Tel. +370 610 72292  
[www.sika.lt](http://www.sika.lt)

