

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sikafloor®-54 Booster

EPOKSIDINĖS DERVOS GREITINTUVAS

APRAŠYMAS

„Sikafloor®-54 Booster“ yra skystis, kurio dedama į „Sikafloor®“ epoksidines dervas, siekiant paspartinti kietėjimo procesą.

NAUDOJIMO SRITYS

„Sikafloor®-54 Booster“ gali naudoti tik patyrę specialistai.

- Greitintuvas, skirtas „Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-160/-264 N“ arba „Sika® Primer MB“ kietėjimo laikui sutrumpinti
- Greitas grindų dangos pritaikymas naujai statybai, priežiūrai ir renovacijai

SAVYBĖS / PRIVALUMAI

- Lengva įmaišyti į „Sikafloor®“ epoksidinę dervą

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Sudėtis	Tretinis aminos
Pakuotė	10 × 150 ml buteliukų dėžutė
Laikymo terminas	24 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Laikymo sąlygos nepažeistoje	Produktas turi būti tinkamai laikomas originalioje, neatidarytoje ir pakuotėje sausoje aplinkoje, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.
Tankis	~0,98 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

INFORMACIJA APIE NAUDOJIMĄ

Maišymo santykis	„Sikafloor®“ mišinio dozė: „Sikafloor®-150/-156/-160“	Įpilti 300 g (2 buteliukus) 10 kg sumaišyto produkto
	„Sika® Primer MB“ „Sikafloor®“-151/-161/-264 N	Įpilti 150 g (1 buteliuką) 10 kg sumaišyto produkto
Laikymo prieš dengiant kitu sluoksniu laikas	Kai „Sikafloor®-54 Booster“ dedamas į „Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-160/-264 N“ arba „Sika® Primer MB“, leidžiama:	
	Oro temperatūra	Min.
	+10 °C	13 val.
	+20 °C	4 val.

VERTIMO ŠABLONAS. TIK VIDINIAM NAUDOJIMUI

NAUDOJIMO NURODYMAI

MAIŠYMAS

„Sikafloor®-54 Booster“ pilamas į „Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-160/-264 N“ arba „Sika® Primer MB“ vietoje, atliekant maišymo procesą.

Visiškai sumaišykite „Sikafloor®“ arba „Sika® Primer MB“ dervų A ir B dalis, kaip aprašyta atskirų produktų duomenų lapuose.

Palaispniui įpilti „Sikafloor®-54 Booster“ į užbaigtą dervų mišinį ir maišyti dar 2 min., kol „Sikafloor®-54 Booster“ visiškai susimaišys su dervų A ir B dalimis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Produkto duomenų lapas: „Sikafloor®-150/-151/-156 /- 161/-160/-264 N“ arba „Sika® Primer MB“

SVARBIOS PASTABOS

- Per didelė dozė gali turėti įtakos veikimui ir sukelti trapumą.
- Naudojant „Sikafloor®-54 Booster“ su „Sikafloor®-264 N“ paviršius gali pagelsti ir prarasti blizgesį, esant tam tikroms naudojimo ir poveikio sąlygoms.
- Pagreitinios epoksidinės dervos temperatūra gali padidėti iki daugiau kaip +100 °C per labai trumpą laiką (~25 min., o ne ~50 min., jei naudojama įprasta epoksidinė derva, kai oro temperatūra +20 °C). Jei medžiaga laikoma talpyklose, o ne barstoma ant substrato, dėl perkaitimo gali pasklisti dūmai.

PRODUKTO DUOMENŲ PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys remiasi laboratoriniais bandymais. Dėl nepriklausančių nuo mūsų aplinkybių, faktiniai duomenys gali būti kitokie.

VIETINIAI APRIBOJIMAI

Atminkite, kad dėl konkrečių vietinių taisyklių, šio produkto deklaruoti duomenys ir rekomenduojamas jo naudojimas įvairiose šalyse gali būti skirtingi. Tikslių produkto duomenų ir naudojimo sričių aprašymo ieškokite vietiniame produkto duomenų lape.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiam Saugos duomenų lape (SDS), kurių sudėtyje pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

DIREKTYVA 2004/42/EB – LOJ IŠMETAMŲ KIEKIŲ RIBOJIMAS

Pagal ES direktyvą 2004/42/EB, didžiausias leistinas LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte (produkto kategorija IIA / j, sb tipas) yra 500 g/l (2010 m. riba). Didžiausias kiekis paruoštame naudoti produkte „Sikafloor®-54 Booster“ yra < 500 g/l LOJ.

TEISINĖS PASTABOS

Informacija ir ypač su galutiniu „Sika“ produktų naudojimu susiję patarimai yra pateikti sąžiningai, remiantis šiuo metu „Sika“ turimomis žiniomis apie produktus ir patirtimi, ir jie galioja, kai produktai tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis „Sika“ rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų, dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl bet kokių teisinių santykių kylančios atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. „Sika“ pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis naujausia atitinkamam produktui skirta produkto duomenų lapo laida, kurio kopijos bus pateiktos jų paprašius.

"Sika Baltic" Lietuvos filialas
Veiverių g. 150
Kaunas, LT-46391 www.sika.lt
Lietuva Tel. +370 610 72292



PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
Sikafloor®-54 Booster 2019 m.
lapkritis, 03.0 versija
020816220010000010

Sikafloor-54Booster-en-(11-2019)-3.pdf

BUILDING TRUST

